

Gegoten Sokkel

SBA-104

RESULTAAT

Een gegoten betonnen sokkel van 30 × 30 × 40 cm, strak uit de mal, met gevelde kanten en een zijdemat gewaxt oppervlak.

CONTROLE

- ☐ Vlak en waterpas — De sokkel staat zonder te wiebelen en een waterpas op de bovenzijde toont geen afwijking.
- ☐ Dicht oppervlak — Het zichtvlak toont hooguit speldenprik-poriën; geen grindnesten, geen kraters.
- ☐ Harde huid — Met een muntstuk over het vlak krassen laat een streep achter op de munt, niet in het beton.
- ☐ Gave kanten — Alle randen zijn geveld en gaaf; nergens brokkelt een kant onder de duim.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Oppervlak stoffig en zacht — Te vroeg gedroogd. Impregneer met verdunde sealer; volgende keer folie erop en uit de zon.
- ☐ Krimpscheuren in het bovenvlak — Te nat gemengd of te snel gedroogd. Cosmetisch vullen met cementpasta; constructief is de sokkel meestal nog goed.
- ☐ Sokkel wiebelt — De ondergrond veerde of stond niet waterpas. Slijp de bodemranden bij op een vlakke plaat met schuurpapier eronder.
- ☐ Witte vlekken onder de wax — Kalkuitslag te vroeg opgesloten. Wax verwijderen met terpentijn, sluier wegschuren, week wachten, opnieuw waxen.

Gegoten Sokkel

SBA-104

AANTEKENINGEN



Blue·Wax·Wren

ctgtcatccatgcaggacttttgctcatagcc
ctgtacataaacgcttcgccaactccggttccc
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/