

Gegoten Sokkel

SBA-095

MATERIALEN

- ☐ Melamineplaat 18 mm — wit, $\pm 122 \times 61$ cm; de gladde kant wordt het beton
- ☐ Cement en scherp zand — 1 : 3, of ± 40 kg droge betonmortel
- ☐ Siliconenkit — voor de binnennaden van de mal
- ☐ Spaanplaatschroeven 4 x 50 mm — de mal moet weer open kunnen
- ☐ Ontkistingsmiddel — of dunne plantaardige olie
- ☐ Betonwax of sealer — de afwerking

GEREEDSCHAP

- ☐ Accuboormachine — mal in elkaar en weer uit elkaar
- ☐ Speciekuip en troffel — mengen doe je nat maar niet soppend
- ☐ Rubberhamer — de goedkoopste trilmachine die bestaat
- ☐ Waterpas — de mal bepaalt alles
- ☐ Schuurblok met diamant- of carborundumpapier — kanten vellen

VEILIGHEID

- ☐ Cementbrandwonden — Nat cement is bijtend: het vreet ongemerkt door de huid, pijn komt uren later. Handschoenen bij elk contact met nat mengsel, spatten direct afspoelen.
- ☐ Cementstof — Stof van droog mengen hoort niet in ogen of longen. Meng buiten, giet de zak laag bij de kuip leeg, draag masker en bril.
- ☐ Tilgewicht — Veertig kilo beton tilt niet als veertig kilo boodschappen: geen handvatten, gladde vlakken. Til met twee, uit de knieën, of laat de sokkel staan waar de mal stond.

Gegoten Sokkel

SBA-095

AANTEKENINGEN



Deer·Birch·Stone

gaactaagattcctatactatatctcgactat
gggagaagaaacgcttcgccaactccggttccc
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/