

Gegoten Sokkel

SBA-100

STAP 5

Stort in lagen en verdicht

Vul de mal in lagen van tien centimeter. Prik elke laag door met een stok en sla dan rondom stevig met de rubberhamer op de malwanden tot er luchtbellen opstijgen en het klopgeluid dof wordt.

WAAROM

Elke luchtbel die je nu niet naar boven slaat, is straks een gat in het zichtvlak. Het hameren doet wat een trilnaald doet: het mengsel even vloeibaar maken zodat lucht kan ontsnappen. Dof klinken betekent: hier zit massief beton, geen lucht.

LET OP

De onderste laag is het zichtvlak van straks — daar het langst hameren.

Gegoten Sokkel

SBA-100

AANTEKENINGEN



Hail·Birch·Bow

tggctaggtccttgctcgcgacacaaatcaccg
tatacggcaaacgcttcgccaactccggttccc
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/