

## Stalen Beitel

SBA-092

### RESULTAAT

Een houtbeitel van  $\pm 20$  cm uit hergebruikt gereedschapsstaal — gehard, ontlaten op strogeel, en scherp genoeg om eindnerf te scheren.

### CONTROLE

- ☐ Vijltest — Een vijl glijdt over de gehard snede zonder te bijten; op de ongeharde hals bijt hij wél.
- ☐ Papiertest — De beitel snijdt hangend papier in één trek, zonder scheuren.
- ☐ Eindnerf — Een slag door beukeneindnerf laat een glanzend vlak achter, geen wollige vezels.
- ☐ Kleurcontrole — De snede toont egaal strogeel; nergens blauw, nergens blank gehard restant.

### ALS HET MISGAAT

- ☐ Snede brokkelt bij gebruik — Te hard gebleven: ontlaat opnieuw, één tint donkerder richting bruin.
- ☐ Snede vouwt om bij gebruik — Te zacht: het ontlaten liep te ver door, of het harden pakte niet. Volledige cyclus opnieuw vanaf stap 5.
- ☐ Haarscheur na het harden — Meestal een oude vijltand die bleef staan, of water in plaats van olie. Slijp het blad drie centimeter terug en hard opnieuw.
- ☐ Fase wordt bol tijdens het wetten — De hand wiegt. Wet met korte halen en gelokte pols, of maak een simpele slijpgeleider van een blokje hout.

Stalen Beitel

SBA-092

AANTEKENINGEN



Salt·Trout·Bear

ccataacaaacaacggatgctctggtacaggt  
ctatatataaacgcttcgccaactccgttccg

STOUTENBURGER.COM/VERIFY/