

STAP 8

Droog langzaam en bak

Droog de kruik minstens een week onder losse plastic folie, oor naar boven, weg van zon en verwarming — tot hij overal licht van kleur en kamerdroog is. Laat hem dan biscuit bakken rond 950 °C, in een gedeelde ovengang bij een werkplaats in de buurt.

WAAROM

Klei krimpt als hij droogt, en dunne delen krimpen eerst: een oor dat voorloopt op de romp, trekt zichzelf kapot. De folie dwingt iedereen tot hetzelfde tempo. En 'kamerdroog' is nog steeds vol chemisch water — de oven onder de 600 graden is in feite de laatste, hete droogfase; haast dáár betekent scherven.

Gedraaide Kruik

SBA-127

AANTEKENINGEN



Shore·Fig·Copper

tgattagtctccgcacgccggtcccatctccg
acggagataaacgcttcgccaactccgttcga
STOUTENBURGER.COM/VERIFY/